SUPERCHIARO SPRAY

ADESIVO SPRAY A CONTATTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo a contatto in spray.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di carta, cartone, collage, pellicole metalliche, cuoio, feltro, varie materie plastiche, tessuti, ecc. fra elementi dello stesso materiale o con altri materiali fra cui legno, ceramica, vetro e altro. Non indicato per PE, PP.

PROPRIETÀ

· Di pratico utilizzo
· Tenace e veloce
· Per fissaggi temporanei e permanenti
· Resistente all'umidità

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.
Requisiti delle superfici: Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di grasso e polvere.
Trattamento preliminare delle superfici: Per ottenere un legame più stabile, carteggiare le superfici in plastica e in metallo.

APPLICAZIONI

Resa: 5 m^2/l, applicati su entrambi i lati

Modalità di utilizzo:
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Fissaggi temporanei:
1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su una delle superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.
2) Lasciare asciugare per almeno 20 minuti.
3) Unire i materiali e premere bene. L'oggetto incollato ora è autoadesivo e può essere staccato e riapplicato. In alternativa, è possibile applicare la colla e attaccare subito l'oggetto.

Incollaggio permanente:
1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su entrambe le superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.
2) Lasciare asciugare per almeno 10 minuti.
3) Unire i materiali e pressare, spianare o picchiettare con decisione. Non è più possibile regolarne la posizione.

Dopo avere spruzzato il prodotto, capovolgere la bomboletta e premere il beccuccio fino a quando non fuoriescono più adesivo né propellente, per impedire che la bomboletta si occluda.
Macchie/Residui: Il prodotto ancora fresco può essere rimosso con acquaragia. Mettere a bagno le macchie secche in acquaragia.
Punti di attenzione: I dati tecnici riportati valgono per l'adesivo di base senza propellente.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. 10 minuti per l'incollaggio permanente. Fissaggio: 20 minuti.

*** Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona
Resistenza alle temperature: Da -40°C a +95°C
Resistenza alle sostanze chimiche: Buona

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: SBR - Gomma
Colore: Trasparente
Viscosità: ca. Cola
Residuo secco: ca. 22 %
Densità: ca. 0.72 g/cm^3

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.